

石綿含有建材品目例(参考)

○吹付け材(レベル1)

| 建材 | 建材名(一般名) | 商品名 | 製造時期 | 石綿含有率 | 石綿の種類 | |
|-----------|---------------|---------------------|-----------------|-------------|----------------------|--------|
| 吹付け材 | 吹付け石綿 | サーモテックスA | 1969 ~ 1975 | 60~70 | クリソタイル、アモサイト | |
| | | スターレックスNo.280 | — ~ 1974 | 情報なし | クリソタイル | |
| | | トムレックスT/# 5500 | 1956 ~ 1974 | 60~70 | クリソタイル、アモサイト | |
| | | トムレックスT/# 5500 | 1956 ~ 1971 | 60~70 | クロシドライト | |
| | | ノザワコーベックス | 1962 ~ 1975 | 55~70 | クリソタイル、クロシドライト | |
| | | プロベスト | 1962 ~ 1971 | 60~70 | クリソタイル、クロシドライト、アモサイト | |
| | | ベリーコート | 1971 ~ 1973 | 60 | クリソタイル | |
| | | リンベツト | 1959 ~ 1971 | 30~70 | クリソタイル、クロシドライト | |
| | 石綿含有吹付けロックウール | アサノスプレーコート | 1971 ~ 1978 | 3~15 | クリソタイル、クロシドライト | |
| | | サーモテックス | 1961 ~ 1975 | 25 | クリソタイル、アモサイト | |
| | | サーモテックス | 1976 ~ 1978 | 5未満 | クリソタイル、アモサイト | |
| | | スターレックス-R | — ~ 1980 | 情報なし | 種類は不明 | |
| | | スプレイクラフトHT/# 5515 | 1970 ~ 1974 | 30 | クリソタイル、アモサイト | |
| | | スプレイクラフトST/# 5515 | 1970 ~ 1974 | 30 | クリソタイル、アモサイト | |
| | | スプレエース | 1968 ~ 1977 | 4~14.5 | クリソタイル | |
| | | スプレエース(原色) | 1968 ~ 1977 | 4~12 | クリソタイル | |
| | | スプレエース(着色) | 1968 ~ 1978 | 4~12 | クリソタイル | |
| | | スプレーテックスSPF | 1961 ~ 1975 | 12~20 | クリソタイル | |
| | | スプレーテックスSPS | 1961 ~ 1975 | 15 | クリソタイル | |
| | | スプレーテックスSPS | 1975 ~ 1979 | 2~4 | クリソタイル | |
| | | スプレーテックス(カラー品のみ)SPS | 1979 ~ 1987 | 2 | クリソタイル | |
| | | タイカレックス | 1978 ~ 1979 | 3 | クリソタイル | |
| | | ノザワコーベックスR | 1970 ~ 1980 | 3~4 | クリソタイル | |
| | | バルカロック | 1971 ~ 1974 | 20 | クリソタイル | |
| | | バルカロック | 1974 ~ 1975 | 5 | クリソタイル | |
| | | プロベストR(タイプA) | 1971 ~ 1975 | 20~35 | アモサイト | |
| | | ベリーコートR | 1973 ~ 1974 | 20~30 | クリソタイル | |
| | | ベリーコートR | 1974 ~ 1975 | 5~6 | クリソタイル | |
| | | 浅野ダイアロック | 1971 ~ 1975 | 5以上 | クロシドライト、アモサイト | |
| | | 湿式石綿含有吹付け材 | ATM-120T/# 5530 | 1978 ~ 1987 | 1~5 | クリソタイル |
| | | | アサノスプレーコート ウェット | 1973 ~ 1989 | 3~12 | クリソタイル |
| | | | スプレーウェットSPWG | 1974 ~ 1987 | 4~5 | クリソタイル |
| | | | トムウェットT/# 5525 | 1970 ~ 1987 | 1~5 | クリソタイル |
| バルカウェット | 1973 ~ 1987 | | 5以下 | クリソタイル | | |
| プロベストウェット | 1972 ~ 1987 | | 5 | クリソタイル | | |
| ミネラックス | 1964 ~ 1975 | | 1~10 | クリソタイル | | |

| | | | | |
|-----------------|-------------|-------------|-----|--------|
| 石綿含有吹付けパーミキュライト | ウォールコートM折板用 | 1971 ~ 1989 | 39 | 種類は不明 |
| | ミクライト | 1965 ~ 1966 | 24 | 種類は不明 |
| | ミクライト | 1966 ~ 1971 | 18 | 種類は不明 |
| | ミクライト | 1971 ~ 1977 | 13 | 種類は不明 |
| | ミクライト | 1977 ~ 1988 | 5 | 種類は不明 |
| 石綿含有吹付けパーライト | ダンコートF | 1971 ~ 1989 | 5.6 | クリソタイル |

○保温材・耐火被覆材・断熱材(レベル2)

| 建材 | 建材名(一般名) | 商品名 | 製造時期 | 石綿含有率 | 石綿の種類 |
|----------|-----------------|------------------|-------------|--------------|--------------|
| 保温材 | 石綿含有けいそう土保温材 | 珪藻土保温材1号 | — ~ 1974 | 1~10 | アモサイト |
| | 石綿含有けい酸カルシウム保温材 | インビブライト(カバー) | 1977 ~ 1979 | 7 | アモサイト |
| | | インビブライト(ボード) | 1977 ~ 1979 | 7 | アモサイト |
| | | エックスライトボード | 1965 ~ 1979 | 10 | クリソタイル、アモサイト |
| | | シリカカバー(#1000シリカ) | 1965 ~ 1978 | 6 | クリソタイル |
| | | シリカカバー(#650シリカ) | 1952 ~ 1978 | 4~5 | アモサイト |
| | | シリカボード(#1000シリカ) | 1965 ~ 1978 | 6 | クリソタイル |
| | | シリカボード(#650シリカ) | 1952 ~ 1978 | 4~5 | アモサイト |
| | | シリカライト | 1940 ~ 1980 | 1~25 | アモサイト |
| | | スーパーテンプボード | 1963 ~ 1978 | 5~10 | アモサイト |
| | | ダイパライト(カバー) | 1976 ~ 1979 | 7~10 | アモサイト |
| | | ダイパライト(ボード) | 1976 ~ 1979 | 7~10 | アモサイト |
| | | ダイヤライト | 1960 ~ 1979 | 3 | アモサイト |
| | | ベストライト | 1971 ~ 1983 | 5以下 | アモサイト |
| | | ベストライトカバー | 1960 ~ 1979 | 5 | アモサイト |
| | ベストライトボード | 1965 ~ 1979 | 10 | クリソタイル、アモサイト | |
| | 石綿含有パーミキュライト保温材 | パーミキュライト保温材 | — ~ 1987 | 20~30 | クリソタイル、アモサイト |
| | 石綿含有パーライト保温材 | 三井パーライト保温材 | 1965 ~ 1974 | 1 | アモサイト |
| | 石綿保温材 | カポサイト | 1960 ~ 1979 | 80~100 | アモサイト |
| | | スポンヂカバー | 1972 ~ 1978 | 100 | アモサイト |
| | | スポンヂボード | 1972 ~ 1978 | 100 | アモサイト |
| | 石綿含有水練り保温材 | 85%マグネシヤ保温材 | — ~ 1974 | 10~20 | クリソタイル |
| | | 高熱コムバウンド | — ~ 1976 | 1~5 | アモサイト |
| | | 耐熱コンバウンド | — ~ 1986 | 2~3 | アモサイト |
| | | シリカライト塗材 | — ~ 1986 | 1~4 | アモサイト |
| | | ハードセッティングセメント | — ~ — | 1~4 | アモサイト |
| | | 遮音ハードセメント | — ~ — | 1~30 | クリソタイル、アモサイト |
| クイックラグ | | — ~ 1987 | 25 | クリソタイル | |
| ハードプラスター | | — ~ 1987 | 15 | クリソタイル | |
| シャモット保温材 | — ~ 1974 | 1~10 | アモサイト | | |

| 建材 | 建材名(一般名) | 商品名 | 製造時期 | 石綿含有率 | 石綿の種類 |
|-------|------------------|--------------|-------------|--------|--------------|
| 耐火被覆材 | 石綿含有けい酸カルシウム板第2種 | イビキッチンウォール不燃 | 1978 ~ 1990 | — | — |
| | | エスポードk-2号 | 1969 ~ — | — | — |
| | | カラーゼロベースト-D | — ~ — | 11以上 | クリソタイル |
| | | カラーゼロベースト-U | 1995 ~ 1997 | 11以上 | クリソタイル |
| | | カラーゼロベースト-UV | 1995 ~ 2004 | 11以上 | クリソタイル |
| | | カラーゼロベースト-V | 1995 ~ 2004 | 11以上 | クリソタイル |
| | | カルシライト | 1978 ~ 1988 | 単体3 | アモサイト |
| | | カルシライトH品(1号) | 1973 ~ 1988 | 0.1~20 | アモサイト |
| | | カルシライトL品(2号) | 1973 ~ 1988 | 0.1~20 | アモサイト |
| | | キャスライトH | 1965 ~ 1990 | 10~20 | アモサイト |
| | | キャスライトL | 1965 ~ 1987 | 10~20 | アモサイト |
| | | ケイカライト | 1968 ~ 1986 | 5 | クリソタイル、アモサイト |
| | | ケイカライトL | 1971 ~ 1987 | 5 | クリソタイル、アモサイト |
| | | コーベライト1号 | 1984 ~ 1987 | 単体11以上 | クリソタイル |
| | | コーベライト2号 | 1984 ~ 1987 | 単体11以上 | クリソタイル |
| | | サーモボードL | 1983 ~ 1987 | 2~3 | アモサイト |
| | | ゼロベスト | 1967 ~ 1990 | 11以上 | クリソタイル |
| | | ゼロベストタイカ1号 | 1967 ~ 1990 | 11以上 | クリソタイル |
| | | ゼロベストタイカ2号 | 1967 ~ 1990 | 11以上 | クリソタイル |
| | | ソニックライト一号 | 1969 ~ 1976 | 2~3 | アモサイト |
| | | ソニックライト二号 | 1969 ~ 1976 | 2~3 | アモサイト |
| | | ダイアスライト | 1968 ~ 1990 | 5~10 | クリソタイル、アモサイト |
| | | ダイアスライトE | 1969 ~ 1980 | 5~10 | クリソタイル、アモサイト |
| | | タイカライト1号 | 1968 ~ 1986 | 4 | クリソタイル、アモサイト |
| | | タイカライト2号 | 1968 ~ 1986 | 2 | クリソタイル、アモサイト |
| | | タイカライトコラム | 1978 ~ 1984 | 7 | アモサイト |
| | | ダンネットライト1号 | 1975 ~ 1986 | 単体3.9 | クリソタイル、アモサイト |
| | | ダンネットライト2号 | 1975 ~ 1986 | 単体2.1 | クリソタイル、アモサイト |
| | | フネンファンシーたかくら | 1992 ~ 1997 | 基材11 | クリソタイル |
| | | ミュージライト | 1980 ~ 1986 | 4 | アモサイト |
| | | リフボード | 1966 ~ 1983 | — | クリソタイル |
| | | 山王カラーRF波板 | 1967 ~ 1990 | 基材5以下 | クリソタイル |
| | | 山王カラースレート | 1967 ~ 1990 | 基材15 | クリソタイル |
| | 石綿含有耐火被覆板 | VMライト | 1969 ~ 1974 | 15 | クリソタイル、アモサイト |
| | | コーベックスマット | 1969 ~ 1978 | 70 | クリソタイル、アモサイト |
| | | サーモボード | 1963 ~ 1973 | 25~30 | クリソタイル、アモサイト |
| | | トムボード | 1969 ~ 1973 | 50 | アモサイト |
| | | プロベストボード | 1968 ~ 1975 | 40 | アモサイト |
| | | リフライト | 1966 ~ 1983 | — | クリソタイル |
| | 石綿含有耐火被覆塗材 | 蛭石ブラスター | 1973 ~ — | 2 | — |

| 建材 | 建材名(一般名) | 商品名 | 製造時期 | 石綿含有率 | 石綿の種類 |
|-----|------------|-----------------------|-------------|---------|--------------|
| 断熱材 | 煙突用石綿断熱材 | カボスタック | 1964 ~ 1977 | 70~80 | アモサイト |
| | | コンバインボード | 1981 ~ 1991 | 10~30 | アモサイト |
| | | ニューカボスタック(断熱層部+ライナー部) | 1977 ~ 1987 | 80~90 | クリソタイル、アモサイト |
| | | ハイスタック(角型) | 1978 ~ 1990 | 4.3~8.4 | クリソタイル、アモサイト |
| | | ハイスタック(丸型) | 1978 ~ 1984 | 7 | アモサイト |
| | 屋根用折板石綿断熱材 | フェルトン | 1970 ~ 1983 | 90 | クリソタイル |
| | | ブルーフェルト | 1958 ~ 1971 | 90 | クロシドライト |

出典:国土交通省・経済産業省「石綿(アスベスト)含有建材データベース」(<http://www.asbestos-database.jp/>)
東京都「民間建築物等のための建築物アスベスト点検の手引」